



## Commercial Black Neoprene Rubber (Komerčný Čierny Neoprénový Kaučuk)

Vysoká odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a zásadám

- Dobrá odolnosť voči starnutiu a počasiu, ideálna pre vonkajšie použitie.
- Trvanlivý neoprén je odolný voči teplu, chemikáliám, olejom, ohňu a ozónu.
- Tvrdosť: 65° Shore A
- Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí: 6,0 Mpa.
- Predĺženie pri pretrhnutí: 250%.

### časti

| Číslo dielu | veľkosť               | farba  | závažia   |
|-------------|-----------------------|--------|-----------|
| NES00001    | 1,4 m x 10 m x 1,5 mm | Čierna | 31,00 kg  |
| NES00002    | 1,4 m x 10 m x 3 mm   | Čierna | 61,40 kg  |
| NES00003    | 1,4 m x 10 m x 4,5 mm | Čierna | 90,55 kg  |
| NES00004    | 1,4 m x 10 m x 6 mm   | Čierna | 125,00 kg |
| NES00005    | 1,4 m x 5 m x 10 mm   | Čierna | 109,00 kg |
| NES00006    | 1,4 x 5 m x 12 mm     | Čierna | 126,60 kg |
| NES00007    | 1,4 m x 5 m x 20 mm   | Čierna | 236,00 kg |
| NES00008    | 1,4 m x 5 m x 25 mm   | Čierna | 290,00 kg |

### Technická špecifikácia

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiál                            | CR a SBR   |
| Povrchová úprava                    | Hladký   |
| Výška produktu                      | 1 mm-25 mm   |
| Dĺžka role                          | 5 m alebo 10 m   |
| Prevádzková teplota                 | -20°C až +80°C   |
| Odolnosť proti chemikáliám          | Účinná odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, zriedeným kyselinám a zásadám.  |
| Typické použitie                    | Vhodný pre vonkajšie aplikácie.  |
| Ďalšie informácie o výkone produktu | Skúšobná teplota: 25°C Relatívna vlhkosť: 35% Test podľa korelačného kritéria: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 |
| Krajina pôvodu                      | Čína   |