




## Chloropren (CR) Rubber Gummiplatten

Hohe Beständigkeit gegen Mineralöle,  
Fette, verdünnte Säuren und Alkalien

- Glatter Neoprengummi - Chloropren-Kautschuk (CR Gummi) - für leichte bis mittlere mechanische und technische Anwendungen.
- Gummiplatten sind witterungsbeständig, hoch belastbar – elastisch und abriebfest.
- Industriegummi mit guter Resistenz gegen Öle, Fette, Lösungsmittel und Kraftstoffe.
- Härte: Shore-A, 62°
- Reißfestigkeit: 4 Mpa
- Reißdehnung: 300%



### Artikel

| Artikel Nummer | Größe                 | Farbe   | Gewicht |
|----------------|-----------------------|---------|---------|
| NES00001       | 1,4 m x 10 m x 1,5 mm | Schwarz | 31      |
| NES00002       | 1,4 m x 10 m x 3 mm   | Schwarz | 61.4    |
| NES00003       | 1,4 m x 10 m x 4,5 mm | Schwarz | 90.55   |
| NES00004       | 1,4 m x 10 m x 6 mm   | Schwarz | 125     |
| NES00005       | 1,4 m x 5 m x 10 mm   | Schwarz | 109     |
| NES00006       | 1,4 x 5 m x 12 mm     | Schwarz | 126.6   |
| NES00007       | 1,4 m x 5 m x 20 mm   | Schwarz | 236     |
| NES00008       | 1,4 m x 5 m x 25 mm   | Schwarz | 290     |

### Technische Spezifikation

|  |  |
|--|--|
| <b>Material</b>                                  | CR und SBR   |
| <b>Oberseite</b>                                 | Weich  |
| <b>Produkthöhe</b>                               | 1 mm-25 mm   |
| <b>Rollenlänge</b>                               | 5 m, 10 m  |
| <b>Min. Operating Temperature</b>                | -20°C  |
| <b>Max. Operating Temperature</b>                | +80°C  |
| <b>Chemikalienbeständigkeit</b>                  | Hohe Beständigkeit gegen Mineralöle, Fette, verdünnte Säuren und Alkalien.                                 |
| <b>Typischer Anwendungsbereich</b>               | Geeignet für die Anwendung im Außenbereich.  |
| <b>Weitere Informationen zur Produktleistung</b> | Testtemperatur 25° relative Feuchtigkeit 35% Korrelationskriterium GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992 |
| <b>Herkunftsland</b>                             | CN   |

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an [verkauf@cobaurope.de](mailto:verkauf@cobaurope.de)

[www.cobaurope.com/de/](http://www.cobaurope.com/de/)