



## Rewmar Flexyfix

Ideálne na upevňovanie GRP dosiek, nášľapných plôch a hrán

- Flexyfix je rýchlo vytvrdzujúce, elastické lepidlo, bez obsahu rozpúšťadiel a vody, pripravené na priame použitie a je zvlášť vhodné na lepenie podlahových doplnkov v aplikáciách, kde je potrebné rýchle tuhnutie.
- Schodiskové hrany je možné pripevniť bez potreby mechanického upevnenia. (Ak je podklad stabilný a pevný a je na ňom nanesené dostatočné množstvo lepidla.)
- Flexyfix sa môže používať na všetky čisté, stabilné a bezprašné povrchy.
- Je vhodný na porézny aj neporézny povrch.
- Ľahká aplikácia.
- Vysoká konečná pevnosť spoja (v súlade s DIN 281).

### časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
PU45FF	290 ml zásobník	Bielá	0.517

### Technická špecifikácia

<b>Materiál</b>	MS Polymér
<b>Min. Prevádzková teplota</b>	-40°C
<b>Max. Prevádzková teplota</b>	+90°C
<b>UV odolnosť</b>	Áno
<b>Inštalačná metóda</b>	Lepidlo by sa malo nanášať pomocou tesniacej pištole v pomere 18: 1
<b>Metóda čistenia</b>	Rewmar utierky ihneď po aplikácii. Nádrie je možné pred vytvrdením očistiť obrúskami Rewmar alebo mechanicky po vytvrdení
<b>Krajina pôvodu</b>	UK
<b>Pevnosť v ťahu</b>	> 3,5N/mm <sup>2</sup>
<b>Odolnosť v ťahu</b>	>200%
<b>Poznámky</b>	Tento výrobok nie je vhodný na použitie na

<b>Čas použiteľnosti</b>	12 mesiacov v neotvorenom obale na chladnom a suchom mieste pri teplotách od +5°C do +25°C.
<b>Príprava povrchu</b>	Pred nanášaním sa uistite, že sú všetky povrchy čisté a zbavené prachu. Nie je potrebné zabezpečiť, aby boli povrchy suché, pretože toto lepidlo bude fungovať aj vo vlhkých podmienkach, vrátane pod vodou.
<b>Systém vytvrdzovania</b>	Vytvrdzovanie vlhkosťou
<b>Konzistencia</b>	Pasta
<b>Merná hmotnosť (g / cm<sup>3</sup>)</b>	Približne 1,5g/mL
<b>Otvorený čas pri 21 ° C a 50% relatívnej vlhkosti</b>	Približne. 5 minút (Môže sa líšiť v závislosti od vonkajších vplyvov - ako je teplota, vlhkosť, podklad atď.)
<b>Nastavené na nosnosť</b>	Približne. 30 minút (Môže sa líšiť v závislosti od vonkajších vplyvov - ako je teplota, vlhkosť, podklad atď.)
<b>Celkový obsah pevných látok</b>	100% (bez obsahu rozpúšťadiel)
<b>Miera aplikácie</b>	Ako lepidlo približne 1,5 m <sup>2</sup> (Ak sa nanáša v 10 mm bodkách, v 300 mm stredoch iba na jeden povrch.)

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : sales@cobaeurope.sk

[www.cobaeurope.com/sk/](http://www.cobaeurope.com/sk/)